



Producteur : SO.ME.CA - CARRIERE DE CHIBRON **Utilisateur :** CONTROLE DE PRODUCTION
Granulats : 0/2 concassé lavé revest
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage
Norme

Classe granulaire

0 2

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

Code

Code A


	0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	1	D	1.4D	2D	f	EN_FM	MB	W
V.S.S.				50.0		88.0	99.0			10.00	3.00	1.50	
V.S.I.				0.0		48.0	89.0	95.0	100.0	0.00	2.40		

Partie informative

Résultats de production

du 07/07/21 au 01/12/21

	0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	1	2	2.8	4	f	EN_FM	MB	W
Moyenne Xf	2.3	3.5	7.5	17.2	38.4	68.3	98.3	100.0	100.0	2.34	2.70	0.24	5.6
Nombre de résultats	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5



Chef de laboratoire : Eric LAMBERT

Dimension en mm

WIL 11.06.00.64 (c) Arcade 1996,2021