

Producteur : LAZARD AIGUES VIVES
Granulats : 10/16 R - Gravillon 10/16 Roulé
Pétrographie : Alluvionnaire
Elaboration : Roulé Lavé
Certificat CE : Oui

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage
Norme

Classe granulaire

10 16

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

Code

Code A (01/09/2011)

	d/2	d		D	1.4D	2D									
	5	10	14	16	22.4	31.5	LA	f	W	MVR	MVRI	MVa	WA24	Na20Eq	LA+MDE
Etendue e		15		15											
V.S.S.+U	6.0	20.0		100.0			33	1.80							
V.S.S.	5.0	15.0		96.0			30	1.50							
V.S.I.		0.0		81.0	98.0	100.0									
V.S.I.-U		0.0		76.0	97.0										

Partie informative

Résultats de production

	du 04/08/11 au 25/01/12									du 15/07/04 au 20/07/11					
	5	10	14	16	22.4	31.5	LA	f	W	MVR	MVRI	MVa	WA24	Na20Eq	LA+MDE
Maximum	3.3	13.6	77.6	95.9	100.0	100.0	27	1.30	2.3	2.59	2.61	2.66	1.3	0.0037	33.0
Xf+1.25xEcart-types	1.8	10.6	77.1	95.9	100.0	100.0		0.59	1.9						
Moyenne Xf	0.8	5.6	54.1	90.0	100.0	100.0	25	0.24	1.2	2.57	2.60	2.64	1.1	0.0023	31.4
Xf-1.25xEcart-types	0.0	0.6	31.2	84.2	99.8	100.0		0.00	0.5						
Minimum	0.1	0.8	11.5	82.4	99.3	100.0	23	0.02	0.1	2.55	2.58	2.63	0.9	0.0017	28.8
Ecart-type	0.76	3.99	18.36	4.69	0.16	0.00	1.0	0.279	0.60	0.011	0.011	0.014	0.10	0.00070	1.90
Nombre de résultats	18	18	18	18	18	18	9	18	18	7	4	3	7	5	3
Dernier	25/01/2012	25/01/2012	25/01/2012	25/01/2012	25/01/2012	25/01/2012	21/12/2011	25/01/2012	25/01/2012	20/07/2011	20/07/2011	20/07/2011	20/07/2011	20/07/2011	08/01/2010
Dernière valeur	1.4	5.2	37.5	82.4	100.0	100.0	24	0.20	2.3	2.55	2.58	2.63	1.3	0.0017	28.8

